

TRESORTENES OPPRINNELSE OG HARDHETSGRAD

Tresort	Hardhetsgrad iflg. Janka-metoden	Opprinnelse
JATOBA	1387	Sør Amerika
SUCUPIRA	1000	Sør Amerika
ZEBRANO	900	Afrika
WENGE	780	Afrika
BØK	780	Europa
MERBAU	780	Sørøst-Asia
ASK	760	Europa
IROKO	740	Afrika
VALNØTT (Europeisk)	720	Europa
EIK	690	Europa/Nord-Amerika
LØNN	670	Europa
MAHOGNY	600	Afrika/Sør-Amerika
KIRSEBÆR	530	Europa/Nord-Amerika
BJØRK	490	Europa
TEAK	450	Sørøst-Asia/Afrika
VALNØTT	420	Nord-Amerika
FURU	300	Nord-Europa